

尊敬的工程师傅：施工前请您认真阅读以下施工说明：

诺科斯混凝土密封固化剂单独用于起砂处理的施工说明：

1. 预备低压喷雾器或滚子、开刀、扫帚、吸尘器、簸箕、水桶、墩布、镜面机、抛光机、磨片及口罩等。
2. 彻底清理混凝土基面尘土，浮浆，松散结构等，如有油脂，必要时可用草酸、盐酸清洗或用粗磨片粗磨基面表面；修补 $>0.3\text{mm}$ 裂缝；新浇注的混凝土基面在养护7天后喷涂。
3. 在喷涂前，保证基面干净、干燥或微湿状态（不能有明水），施工温度在 $4-35\text{ }^{\circ}\text{C}$ 之间，相对湿度在 $10\% - 90\%$ 最佳（气温 $>35\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时，可洒水降温，等地面半干时喷涂）。
4. 大面积施工前，建议先做小块试样。
5. **起尘起砂处理参考施工流程：**原液（如原液在基面上的渗透性差，就用原液兑2—3倍的自来水并搅拌均匀）用低压喷雾器或滚子均匀、饱和地涂刷一遍，并用滚子来回推滚，促进其充分渗透；此过程中，干燥过快的局部表面马上补涂，如喷涂不均或过量而出现密封固化剂“水洼”，用滚子滚涂均匀。2—4小时后，用稀释液进行第二次涂刷。注：每遍涂刷后须保持地面湿润至少30分钟以上，如有白色结晶残留物出现属于正常现象，用半湿墩布擦除即可。
6. **参考用量为**3-5平方米/公斤（二遍合计）；喷涂面积因地面的密实性等而有所不同，如基面密实性差，须加量涂刷。
7. **施工完毕的基面保持24小时内不被水淋冰冻**，在常温养护5-7天后，可进行下一道工序的施工。
8. 不可用于已涂覆油漆或其它涂料的基面，除非涂覆层已采用物理或化学方法彻底清除。
9. 在运输或使用过程中，如不慎泄漏与铝制品、釉面或玻璃表面接触，尽快用清水冲洗。
10. **安全与急救：**使用过程中，避免产品摄入或与眼睛直接接触。如误摄入，请将口中的残液吐出，喝大量水或牛奶稀释并及时就救；如果眼睛接触，则需用尽快用大量清水冲洗约15分钟。